

KORROSTOP

Грунтовочная краска по металлу

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
26.02.2007



● ТИП

Грунтовочная краска для внутренних и наружных металлических поверхностей, содержащая антикоррозионные пигменты.

● ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для грунтовки стальных поверхностей.

● ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Стальные конструкции, радиаторы, ёмкости, металлические двери, пожарные лестницы, перила, флагштоки, надводные части лодок и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| Расход | 10-12 м ² /л - на гладкой поверхности. |
| Сухой остаток по объёму | 47 - 53%, в зависимости от цвета. |
| Плотность | Прибл. 1,2 – 1,3 кг/л, в зависимости от цвета. |
| Разбавитель | Разбавитель UNIT ЕКО или UNIT SPRAY. Объём разбавителя может составлять до 5% от объёма грунтовочной краски. |
| Способ нанесения | Кистью или распылителем высокого давления. Сопло распылителя высокого давления 0,013" - 0,018" или 0,330 - 0,460 мм. |
| Время высыхания при +23 °С и относительной влажности воздуха 50% | 1 часа – от пыли, 24 часа – для окраски. |
| Блеск | Матовый. |
| Цвета | Белый, серый, красный, чёрный. |
| Износостойкость | Хорошая. |
| Стойкость к химикатам | Устойчива к непродолжительному воздействию средств бытовой химии, слабых разбавителей (лаковый бензин, этанол) и маслам. Не устойчива к сильным растворителям (нитрорастворитель). |
| Термостойкость | До +120 °С, в сухом помещении. При длительном воздействии высокой температуры краска желтеет. |
| Хранение | Краска морозоустойчива. |
| Гарантийный срок хранения | В плотно закрытой оригинальной таре производителя - 5 лет с даты изготовления. |
| Вид упаковки | 0,33 л; 1,0 л; 3,0 л; 10,0 л. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

● ПОДГОТОВКА

Ранее неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли, грязи и ржавчины. Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства VIVACLEAN согласно инструкции по применению.

Ранее окрашенные поверхности:

Отслаивающуюся краску и ржавчину удалить механически. Вымыть поверхность водным раствором чистящего средства VIVACLEAN согласно инструкции по применению. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать неразбавленным чистящим средством VIVACLEAN.

● УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Грунтуемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5 °С и относительная влажность воздуха ниже 80%.

● НАНЕСЕНИЕ

Грунтовочную краску KORROSTOP перед применением нужно тщательно перемешать. При нанесении распылителем грунтовочную краску можно разбавить разбавителем UNIT SPRAY до 5% по объёму. Грунтовать 1 раз кистью или распылителем.

● ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки грунтовочной краски и очистить разбавителем UNIT EKO или UNIT SPRAY сразу после окончания работ.

● ОХРАНА ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ЕС 88/379/ЕЕС



Опасно для окружающей среды

UN nr 1263

Содержит: фракцию перегонки нефти (тяжёлую, обработанную водородом), метилэтилкетоксим и соль жирных кислот кобальта (II). Может вызвать аллергическую реакцию. **ОГНЕОПАСНО**. Повторный контакт может вызвать сухость или повреждение кожи. Ядовито для водных организмов, возможно вредное воздействие на водную среду. Беречь от детей. Избегать вдыхания паров растворителя. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не выливать в канализацию. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявить упаковку или этикетку химиката. Обеспечить эффективную вентиляцию. Предельные значения ЛОС (VOC): (группа A/i): 600 г/л (2007), 500 г/л (2010). Максимальное значение ЛОС в готовом к применению продукте < 500г/л.

● ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

● ТРАНСПОРТИРОВКА

-

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA-VIVACOLOR Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 12, факс 650 11 22, э-почта: vivacolor@vivacolor.ee



Ilusa kodu värv