

KORROSTOP PLUS

Быстро высыхающая грунтовочная краска по металлу

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
07.12.2006



● ТИП

Быстро высыхающая грунтовочная краска для внутренних и наружных металлических поверхностей, содержащая антикоррозийные пигменты.

● ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для грунтовки стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей.

● ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Крыши из жести, цистерны, металлические двери, пожарные лестницы, ограды, флагштоки, водосливы, надводные части лодок и пр. Также подходит для ремонтной окраски акриловых и полиэфирных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Прибл. 10 м ² /л на гладкой поверхности.
Сухой остаток по объёму	Прибл. 45%.
Плотность	Прибл. 1,3 кг/л.
Разбавитель	Разбавитель NITRA-A. При окраске кистью объём разбавителя может составлять до 5% от объёма грунтовочной краски. При окраске распылителем – до 15% по объёму.
Способ нанесения	Кистью или распылителем высокого давления. Сопло распылителя высокого давления 0,011" - 0,015" или 0,280 - 0,380 мм.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности воздуха 50%	15 минут – от пыли, 1,5 часа – для окраски. Загрунтованную поверхность окрашивать не позднее чем через 4 суток после грунтовки. При низкой температуре воздуха высыхание грунтовочной краски замедляется.
Блеск	Матовый.
Цвета	Светло-серый, красно-коричневый.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к химикатам	Устойчива к непродолжительному воздействию средств бытовой химии, слабых разбавителей (лаковый бензин, этанол) и маслам. Не устойчива к сильным растворителям (нитрорастворители).
Термостойкость	До +120 °С, в сухом помещении. При длительном воздействии высокой температуры оттенки краски желтеют.
Хранение	Краска морозоустойчива.
Гарантийный срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – до даты, указанной на упаковке.
Вид упаковки	1,0 л; 3,0 л; 10,0 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

● ПОДГОТОВКА

Ранее неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли, грязи, масел и ржавчины. Очищенные стальные поверхности вымыть водным раствором чистящего средства VIVACLEAN, алюминиевые и оцинкованные поверхности вымыть водным раствором чистящего средства PANSSARIPESU согласно инструкции по применению. Алюминиевые поверхности обработать до шероховатости наждачной бумагой и удалить пыль от шлифовки.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску и ржавчину. Вымыть поверхность водным раствором чистящего средства VIVACLEAN согласно инструкции по применению. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать неразбавленным чистящим средством VIVACLEAN.

● УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Грунтуемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5 °С и относительная влажность воздуха ниже 80%.

● НАНЕСЕНИЕ

Грунтовочную краску KORROSTOP PLUS перед применением нужно тщательно перемешать. Для первого слоя грунтовочную краску разбавить разбавителем NITRA-A до 5% по объёму – при окраске кистью и до 15% по объёму – при окраске распылителем. Красить 1-2 раза кистью или краскораспылителем.

● ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки грунтовочной краски и очистить разбавителем NITRA-A сразу после окончания работ.

● ОХРАНА ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ЕС 88/379/ЕЕС



Вредно Опасно для окружающей среды

UN nr 1263

Содержит: сольвент нефти (дистиллированный, ароматизированный, лёгкий), ксилол, фосфат цинка и метилэтилкетоксим. Может вызвать аллергическую реакцию. **ОГНЕОПАСНО**. Вредно при вдыхании и попадании на кожу. Раздражает кожу. Ядовито для водных организмов, возможно вредное воздействие на водную среду. Беречь от детей. Избегать вдыхания паров растворителя/аэрозолей. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Не выливать в канализацию. Работать в подходящей защитной одежде и защитных перчатках. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявить упаковку или этикетку химиката. Обеспечить эффективную вентиляцию.

Предельные значения ЛОС (VOC) в продукте: (группа A/i): 600 г/л (2007), 500 г/л (2010). Максимальное значение ЛОС в готовом к применению продукте < 500 г/л.

● ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

● ТРАНСПОРТИРОВКА

-

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA-VIVACOLOR Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 12, факс 650 11 22, э-почта: vivacolor@vivacolor.ee



Ilusa kodu värv