



## АНТИКОРРОЗИЙНАЯ КРАСКА ПО МЕТАЛУ “ZIP-GUARD” НА УРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### ОПИСАНИЕ

Антикоррозионная уретановая краска по металлу «Zip-guard» защищает и придает красивый внешний вид различным поверхностям, таким как металл, дерево, камень и пластик. Краска по металлу «Zip-guard» изготовлена на основе технологии «ZIPRUST», что позволяет наносить краску прямо на ржавый металл, без предварительного применения грунтовки. Антикоррозионная уретановая краска по металлу «Zip-guard» пригодна для внутренних и наружных работ, обеспечивая надежную и длительную защиту поверхности от ржавчины и химического воздействия.

### ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Молотковая зеленая  
Молотковая черная  
Молотковая темно-серая  
Молотковая серая  
Молотковая коричневая  
Молотковая медная  
Молотковая золотистая  
Молотковая серебристо-серая  
Молотковая небесно-голубая  
Молотковая кирпично-красная  
Гладкая белая  
Гладкая зеленая  
Гладкая черная  
Гладкая коричневая

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>Связующее</b>	Полиуретан	<b>Вес в галлоне</b>	Относительная плотность: 0.94-1.06 (изменяется в зависимости от цвета)
<b>Степень глянца (под углом 60°)</b>	80%+ золото/медь 85%+все остальные цвета	<b>Вес сухого остатка</b>	60%-62%
<b>Время высыхания</b>	4 часа	<b>Объем сухого остатка</b>	52%-54%
<b>Расход</b>	23 м <sup>2</sup> /галлон	<b>VOC</b>	<400 г/л





<b>Рекомендуемая толщина пленки</b>	75-100 мкм	<b>Очистка</b>	Растворитель «Zip guard»
-------------------------------------	------------	----------------	--------------------------

Антикоррозийная уретановая краска по металлу «Zip-guard» защищает и придает красивый вид различным металлическим поверхностям, таким как ворота, перила, двери, мебель. Краска пригодна для нанесения на ржавые или чистые поверхности, в том числе на дерево или бетон. **Не наносить на поверхность пола.**

**ПОГДОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:** антикоррозийная уретановая краска по металлу «Zip-guard» имеет высокую адгезию ко всем хорошо подготовленным поверхностям: медь, бронза, нержавеющая сталь, оцинкованный металл и алюминий. Подготовьте поверхность перед нанесением краски: удалите загрязнения, посторонние субстанции, ржавчину, отслоившуюся и поврежденную старую краску при помощи абразивного материала. При необходимости поверхность можно промыть, для этого используйте немывное моющее средство, например тринатрийфосфат или промышленную смывку для плесени. Глянцевые поверхности необходимо зашлифовать.

**НАНЕСЕНИЕ:** работая с краской, используйте защитные очки. Наносите при температуре +16°C – + 27°C. Перед употреблением НЕ взбалтывать, а тщательно перемешать. Тщательно прокрасьте ржавые участки, а также углы и стыки поверхности. Перед нанесением второго слоя краски поверхность следует выдержать в течение 8-12 часов. Краска полностью отвердевает через 7 дней. На вертикальные поверхности наносите 2 тонких слоя краски.

**ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:** щетка, валик или распылитель.

Безвоздушный распылитель: насадка .017-.021, давление – 120-173 атм.

Традиционный распылитель: насадка .007-.008, давление – 2-2,3 атм.

При необходимости используйте разбавитель для краски «Zip-guard».

**РАСХОД:** 23 м<sup>2</sup> (зависит от способа нанесения, пористости и текстуры поверхности).

**ОЧИСТКА** инструментов и оборудования производится с помощью разбавителя «Zip-guard».

**ОСТОРОЖНО!** Содержит нефтяной дистиллят. Пары опасны. Вызывает раздражение глаз, кожи, носовой полости и горла.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** хранить вдали от огня, искр тепла.

**ПАРЫ ВОСПЛАМЕНЯЕМЫ.**

**ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.** Не вдыхайте пары или распыленный туман. Обеспечить доступ свежего воздуху во время нанесения и высыхания. Если начали слезиться глаза, появилась головная боль, головокружение или если содержание паров/распыленного тумана в воздухе превышает норму, оденьте во время и после нанесения соответствующий респиратор. Закрывайте тару каждый раз после использования. Следуйте инструкциям производителя при использовании респиратора. Избегайте попадания в глаза, кожу и одежду. Тщательно промойте после использования.

**ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** если испытываете затруднения в дыхание, покиньте помещение и выйдите на свежий воздух. Обратитесь за медицинской помощью, если симптомы продолжают. При попадании в глаза,





немедленно промойте их водой в течение 15 минут. При попадании на кожу, тщательно помойте водой с мылом. При проглатывании, рвоту не вызывайте. **ХРАНИТЕ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.**

#### **ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА**

Гарантия производителя: «Absolute Coatings, Inc.» его дистрибьюторы обладают исключительным правом осуществлять замену того количества продукции, которое оказалось с дефектами. Пользователь несет полную ответственность за использование в своих собственных целях данного продукта, рассчитанного на профессиональное применение. Ни продавец, ни производитель не несут ответственность за какой-либо ущерб, убытки или повреждения, прямые или косвенные, возникшие в результате использования или неумения использовать данный продукт. Перед применением, пользователь должен определить возможность применения продукта в назначенных целях, а также принять на себя риск и ответственность, связанные с использованием данного продукта.

