

Special Primer

Алкидная грунтовочная краска

- Тиксотропная, нестекающая
- Изолирует пятна
- Хорошо сцепляется с проблемными поверхностями
- Уменьшает расход отделочной краски
- Связывает пыль, легко шлифуется



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Объекты применения	Стены и потолки в сухих и влажных помещениях, мебель, внутренние двери, внутренние оконные рамы и пр. Применяется для грунтовки новых и ранее окрашенных деревянных, зашпаклёванных, кирпичных, бетонных и оштукатуренных поверхностей; древесно-волоконистых, древесно-стружечных плит и бумажных обоев; проблемных поверхностей (очищенных от известковой, клеевой, меловой краски, меловой шпаклёвки).	
Блеск	Матовый.	
Расход 1x	8-10м ² /л - гладкие поверхности.	
Тонирование	Грунтовочную краску можно использовать белой или тонировать в светлые оттенки по цветовым картам <i>Tikkurila Symphony</i> и <i>Tunneta Värvi (AP-база)</i> . Точность оттенка не совершенна.	
Базовые краски	AP-база.	
Рабочие инструменты	Кистью, валиком или краскораспылителем высокого давления. Сопло распылителя высокого давления 0,013" - 0,015" или 0,330 - 0,380 мм.	
Время высыхания (+23 °C, RH 50%)	3 часа – на отлип, 24 часа – для окраски. Время высыхания увеличивается при низкой температуре и высокой влажности воздуха.	
Очистка рабочих инструментов, разбавитель	<i>Special Solvent, Special Solvent Spray, Unit Eko</i> или <i>Unit Spray</i> . Удалить с рабочих инструментов остатки жидкого продукта и очистить разбавителем.	
Хранение	Продукт морозоустойчив.	
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты изготовления (см. на упаковке).	
Содержание сухого вещества	Прибл. 44%.	
Плотность	1,4 кг/л.	
Термостойкость	В сухом помещении до +100°C. При длительном воздействии высокой температуры светлые оттенки желтеют.	
Упаковка	0,9 л; 2,7 л; 9,0 л.	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенные поверхности:

Поверхности очистить от пыли и грязи. Места выхода сучков загрунтовать лаком для сучков *Tikkurila Oksal akka*. Неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить старую отслаивающуюся краску, известь и мел. Вымыть поверхность водным раствором чистящего средства *Vivaclean* или *Special Clean*, сполоснуть чистой водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать неразбавленным чистящим средством *Vivaclean* или *Special Clean*. Неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5°C до +28°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

ОКРАСКА

Грунтовочную краску *Special Primer* при нанесении кистью **не перемешивать**. При необходимости разбавить разбавителем *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Unit Eko* или *Unit Spray* до 5% по объёму. Если грунтовочную краску перемешивали, дать отстояться до желеобразной консистенции. Грунтовать 1 раз кистью, валиком или распылителем.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов остатки жидкого продукта и очистить разбавителем *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Unit Eko* или *Unit Spray* сразу после окончания работы.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРУДА

UN 1263

Содержит: фракцию перегонки нефти, тяжёлую, обработанную водородом, соли жирных кислот кобальта (II) и метилэтилкетоксим. Может вызвать аллергическую реакцию. Tuleohtlik. Повторный контакт может вызвать сухость или повреждение кожи. Беречь от детей. Избегать вдыхания паров растворителя. Избегать попадания на кожу и в глаза. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявить упаковку или этикетку химиката. Обеспечить эффективную вентиляцию.

Предельное значение ЛОС (группа A/h) 750 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте 750 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукт морозоустойчивый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee