

STRUKTURMIX

Декоративная добавка



- грубая и тонкая порошковая добавка
- оставляет структурную поверхность

● ТИП

Порошковая добавка для получения декоративного, текстурного покрытия при внутренних и наружных работах.

● ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окраски новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных и зашпаклёванных поверхностей; гипсовых и древесно-волоконистых плит. Можно смешивать со всеми красками для потолков, стен и каменных фасадов Vivacolor.

● ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Стены и потолки в сухих и влажных помещениях, каменные фасады и цоколи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	3-4 м ² /л.
Плотность	1,5 – 1,8 кг/л, в зависимости от упаковки.
Размер частицы	Fine – до 0,6 мм; Medium – до 1,0 мм.
Разбавитель	Соответствует используемой краске.
Способ нанесения	Кистью, валиком, щёткой или краскораспылителем высокого давления с подходящим размером сопла.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности воздуха 50%	Соответствует используемой краске.
Блеск	Соответствует используемой краске.
Тонирование	Декоративную добавку можно смешивать как с белой, так и тонированной краской. Краску тонируют <i>перед</i> добавлением декоративной добавки.
Стойкость к мытью	Декоративная добавка не ухудшает стойкость к мытью: соответствует спецификации используемой краски.
Стойкость к химикатам	Декоративная добавка не ухудшает стойкость к химикатам: соответствует спецификации используемой краски.
Термостойкость	Соответствует используемой краске.
Хранение	Продукт морозоустойчив.
Гарантийный срок хранения	Срок хранения не ограничен.
Вид упаковки	14,0 л тара (содержит 4,0 л декоративной добавки); 1л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

● ПОДГОТОВКА

Подготовку поверхности к окраске провести согласно инструкции по применению краски, в которую добавляют декоративную добавку.

● УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха выше +5 °С и относительная влажность воздуха ниже 80%.

● ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Смешать декоративную добавку STRUKTURMIX с краской в соотношении от 1:2 до 1:2,5 по объёму.

При использовании силикатной краски смешать 4 литра декоративной добавки STRUKTURMIX с 6 литрами фасадной краски HANSA SILICAT и 2 литрами грунтовочной краски HANSA SILICAT PRIMER.

● ОКРАСКА

Первый слой краски наносят без декоративной добавки. Второй слой наносят смесью соответствующей краски и декоративной добавки STRUKTURMIX. Для повышения износостойкости рекомендуется нанести третий слой краски без декоративной добавки. Для получения однородной, однотонной поверхности необходимо смешать достаточное количество краски в одной таре. Красить 1-2 раза кистью, валиком, щёткой или распылителем.

● ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки краски и очистить подходящим разбавителем сразу после окончания работ.

● ОХРАНА ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ЕС 88/379/ЕЕС

–

● ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

● ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукт морозоустойчив.

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, e-mail: info.ee@tikkurila.com