

# VILLA PRIMER

## Грунтовочная краска для деревянных фасадов



- хорошо впитывается в древесину
- образует подложку, с которой хорошо сцепляется отделочная краска
- не содержит растворителей, подходит для аллергиков
- легко очищается

### ● ТИП

Матовая алкидно-масляная грунтовочная краска для наружных деревянных поверхностей.

### ● ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для грунтования новых и ранее окрашенных струганных деревянных поверхностей. Подходит для промежуточной грунтовки поверхностей, окрашенных масляной краской до окраски водно-дисперсионной краской.

### ● ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Деревянные фасады, ограждения, заборы, наличники, флагштоки и пр.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	5-8 м <sup>2</sup> /л - пиленые деревянные поверхности; 8-10 м <sup>2</sup> /л - струганные деревянные поверхности.
Сухой остаток по объёму	Прибл. 59%.
Плотность	Прибл. 1,3 кг/л.
Разбавитель	Разбавитель UNIT ЕКО. Объём разбавителя может составлять до 10% от объёма грунтовочной краски.
Способ нанесения	Кистью.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности воздуха 50%	12 часов – от пыли, 24 часа – для окраски. Низкая температура и высокая влажность воздуха увеличивают время высыхания грунтовочной краски.
Блеск	Матовый.
Цвет	Белый.
Хранение	Продукт морозоустойчив.
Гарантийный срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 5 лет с даты изготовления.
Вид упаковки	1,0 л; 3,0 л; 10,0 л.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ● ПОДГОТОВКА

#### Ранее неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли, грязи и отслаивающихся частиц. Места, повреждённые плесенью, потемневшие или посиневшие участки поверхности очистить водным раствором средства для удаления плесени HOMEENPOISTO согласно инструкции по применению. Всю деревянную поверхность пропитать составом VIVAPROTEKT. Места выхода сучков очистить от смолы и обработать лаком для сучков OKSALAKKA. Шляпки гвоздей и другие металлические детали грунтовать грунтовочной краской по металлу KORROSTOP или KORROSTOP PLUS.

#### Ранее окрашенные поверхности:

Удалить с поверхности отслаивающуюся краску. Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства VIVACLEAN. Места, повреждённые плесенью обработать водным раствором средства для удаления плесени HOMEENPOISTO согласно инструкции по применению. Очищенные до чистого дерева поверхности пропитать составом VIVAPROTEKT. Металлические поверхности очистить от ржавчины и грунтовать грунтовочной краской по металлу KORROSTOP или KORROSTOP PLUS.

### ● УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%. Не производить обработку при высокой температуре воздуха или под прямыми лучами солнца.

### ● ГРУНТОВАНИЕ

Перед применением грунтовочную краску VILLA PRIMER следует тщательно перемешать. Наносить 1 раз кистью. Особенно тщательно необходимо обработать края и торцы досок.

### ● ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и очистить разбавителем UNIT EKO сразу после окончания работ.

### ● ОХРАНА ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ЕС 88/379/ЕЕС



#### Вредно

UN nr 1263

Содержит: фракцию перегонки нефти, обработанную водородом, тяжёлую, соли жирных кислот кобальта (II), толилфлуанид и метилэтилкетоксим. Может вызвать аллергическую реакцию. **ОГНЕОПАСНО.** Вредно при вдыхании. Повторный контакт может вызвать сухость или повреждение кожи. Беречь от детей. Избегать вдыхания паров растворителя. Избегать попадания на кожу и в глаза. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявить упаковку или этикетку химиката. Обеспечить эффективную вентиляцию. Предельные значения ЛОС (VOC): (группа A/g): 450 г/л (2007), 350 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте <350 г/л.

### ● ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

### ● ТРАНСПОРТИРОВКА

---

**Внимание!** Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, e-mail: info.ee@tikkurila.com