

# VILLA

## Алкидно-масляная краска для деревянного фасада



- хорошо впитывается в древесину
- защищает от влаги и плесени
- хорошая кроющая способность

### ● ТИП

Глянцевая алкидно-масляная краска для наружных работ.

### ● ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окраски новых и ранее окрашенных распиленных, струганных или насыщенных под давлением деревянных поверхностей.

### ● ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Доски деревянной обшивки, наружные поверхности оконных рам, ограды, флагштоки и пр.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	6-8 м <sup>2</sup> /л – пиленные поверхности; 9-11 м <sup>2</sup> /л – струганные или ранее окрашенные деревянные поверхности.
Сухой остаток по объёму	Прибл. 80%.
Плотность	Прибл. 1,2 – 1,4 кг/л, в зависимости от цвета основы и оттенка краски.
Разбавитель	Разбавитель UNIT ЕКО. Объём разбавителя может составлять до 10% от объёма краски.
Способ нанесения	Кистью.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности воздуха 50%	24 часа – от пыли, 2-3 суток – для окраски. Низкая температура и повышенная влажность воздуха увеличивают время высыхания окрашенной поверхности.
Блеск	Глянцевый.
Базовые краски	Базы А и С.
Тонирование	Краску можно использовать белой (база А) или тонировать по картам колеровки для фасадов Tikkurila (базы А и С).
Атмосферостойкость	Хорошая, также в промышленном климате.
Хранение	Беречь от замерзания!
Гарантийный срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 5 лет с даты изготовления.
Вид упаковки	0,9 л; 2,7 л; 9,0 л.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ● ПОДГОТОВКА

#### Ранее неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли, грязи и отслаивающихся частиц. Поверхность, повреждённую плесенью или синевой, обработать водным раствором средства HOMEENPOISTO согласно инструкции по применению. Всю поверхность обработать пропиточным средством для дерева VIVAPROTEKT. С мест выхода сучков удалить смолу и обработать их лаком для сучков OKSALAKKA. Шляпки гвоздей и другие маталлические детали загрунтовать грунтовочной краской по металлу KORROSTOP или KORROSTOP PLUS.

#### Ранее окрашенные поверхности:

Удалить с поверхности отслаивающуюся краску. Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства VIVACLEAN, повреждённые плесенью поверхности обработать водным раствором средства HOMEENPOISTO согласно инструкции по применению. Очищенные до чистого дерева поверхности обработать пропиточным средством VIVAPROTEKT и загрунтовать алкидно-масляной грунтовочной краской VILLA PRIMER. С металлических поверхностей удалить ржавчину и загрунтовать грунтовочной краской по металлу KORROSTOP или KORROSTOP PLUS.

### ● УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%. Не производить обработку при высокой температуре воздуха или под прямыми лучами солнца.

### ● ОКРАСКА

Краску VILLA перед применением нужно тщательно перемешать. При нанесении первого слоя краску можно разбавить до 10% по объёму. Для получения однородной, однотонной поверхности нужно смешать достаточное количество краски в одной таре. Красить кистью 1-2 раза тонким слоем. Особенно тщательно необходимо обработать края и торцы досок.

### ● ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и очистить разбавителем UNIT ЕКО сразу после окончания работ.

### ● УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

Очистку поверхностей можно производить через 1 месяц после обработки. Для очистки поверхностей использовать губку или тряпку и раствор нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать губку или тряпку и раствор слабого щелочного (pH 8-10) чистящего средства. После очистки сполоснуть поверхность чистой водой. При приготовлении раствора соблюдать рекомендации производителя.

После обработки нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная твёрдость и стойкость к истиранию достигается в нормальных условиях примерно спустя 1 месяц после обработки. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока, то можно произвести осторожную очистку поверхности смоченной водой губкой или тряпкой.

### ● ОХРАНА ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ЕС 88/379/ЕЕС



#### Вредно

UN nr 1263

Содержит: фракцию перегонки нефти, тяжёлую, обработанную водородом, толилфлуанид, метилэтилкетоксим, соли жирных кислот кобальта (II). Может вызвать аллергическую реакцию. **ОГНЕОПАСНО.** Вредно при вдыхании. Повторный контакт может вызвать сухость и повреждение кожи. Беречь от детей. Избегать вдыхания паров растворителя. Избегать попадания на кожу и в глаза. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявить упаковку или этикетку химиката. Обеспечить эффективную вентиляцию. Предельные значения ЛОС (VOC): (группа A/d): 300 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в готовой к применению краске <300 г/л.

### ● ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

### ● ТРАНСПОРТИРОВКА

**Внимание!** Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, e-mail: info.ee@tikkurila.com