

OLYMPIA

Водно-дисперсионный лак для деревянных полов

- быстро высыхает
- практически без запаха
- не желтеет



● ТИП

Полуматовый полиуретано-акрилатный лак.

● ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для лакировки деревянных полов внутри помещения.

● ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Паркет и дощатые полы в жилых помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	10-15 м ² /л.
Сухой остаток по объёму	Прибл. 30%.
Плотность	Прибл. 1,0 кг/л.
Способ нанесения	Кистью или лаковым шпателем.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности воздуха 50%	1-2 часа – для шлифовки и лакировки; 12 часов – для эксплуатации; 14 суток – стойкость к нагрузкам, стиранию.
Блеск	Полуматовый.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к химикатам	Выдерживает непродолжительное воздействие обычных мощных средств и слабых разбавителей (лаковый бензин). Не устойчив к сильным растворителям (нитрорастворители).
Хранение	Беречь от замерзания!
Гарантийный срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – до указанной на упаковке даты.
Вид упаковки	1,0 л; 5,0 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

● ПОДГОТОВКА

Ранее не покрытые лаком деревянные поверхности:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Заделать щели массой, изготовленной из пыли от шлифовки и лака. После высыхания отшлифовать всю поверхность наждачной бумагой 100-120 и удалить пыль.

Ранее покрытые лаком деревянные поверхности:

Не сильно изношенный ранее лакированный пол вымыть водным раствором чистящего средства VIVACLEAN согласно инструкции по применению. Глянцевые поверхности отшлифовать наждачной бумагой 120-150 и удалить пыль. Если старое покрытие сильно изношено, то отшлифовать всю поверхность до чистого дерева. Заделать щели массой, изготовленной из пыли от шлифовки и лака. Поверхность отшлифовать и удалить пыль.

● УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха выше +15 °С и относительная влажность воздуха ниже 80%. Во время работы избегать сквозняков и высокой температуры воздуха (выше +28°С).

● НАНЕСЕНИЕ

Лак OLYMPIA перед применением следует тщательно перемешать - матирующие компоненты должны равномерно перемешаться в лаке. Не взбивать с лаком воздух при перемешивании.

Загрунтовать поверхность 1-2 раза тонким слоем кистью или 2-3 раза стальным шпателем. После высыхания каждого слоя лака поверхность слегка шлифовать наждачной бумагой 150 и удалить пыль. Нанести 2-3 слоя лака кистью, мохеровым или флотексным шпателем. Лак наносить вдоль волокон дерева или по направлению света от окна. Лак наносить на паркет непрерывно от края к краю обрабатываемой поверхности, дощатые полы покрывать по 1-2 доске за один раз. **Внимание!** Лак OLYMPIA не подходит для обработки пола из следующих материалов: алмазная сосна, дымчатый дуб, стабилизированный бук.

● ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и вымыть водой сразу после окончания работ.

● УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

Очистку поверхностей можно производить через 2 недели после окраски или покрытия лаком. Для очистки поверхностей использовать тряпку, смоченную водой или раствором нейтрального (рН 6-8) чистящего средства. При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендации производителя.

После окраски или покрытия лаком нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная твердость и стойкость к истиранию достигается покрытой лаком поверхностью в нормальных условиях приблизительно через 2 недели. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока, то можно провести осторожную очистку поверхности смоченной водой тряпкой.

● ОХРАНА ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ЕС 88/379/ЕЕС

Предельные значения ЛОС (VOC) в продукте: (группа A/i): 140 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС (VOC) в готовом к применению лаке < 140 г/л.

● ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Чистую, сухую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

● ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Беречь от замерзания!

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, e-mail: info.ee@tikkurila.com